



# RÖFIX 300

Innenfeinputz - Tencuială fină de interior

**Domenii de utilizare:** Mortar uscat gata amestecat conform EN 998-1. Tencuială fină minerală, nehidrofobată, pentru suprafețe interioare peste tencuieli de profunzime.  
Se va prevedea cu un strat corespunzător de vopsea.  
Nu se potrivește peste adezivi puri de construcții pe bază de ciment.

**Bază materială:**

- Var (care se usucă doar la aer)
- Nisip fin de var cu granulație sferică

**Proprietăți:**

- Prelucrare rațională bună
- Deschidere mare la difuziune
- Fără lianți organici

**Prelucrare:**



**Condiții de prelucrare:** În timpul etapelor de prelucrare și de uscare, temperatura ambiantă, respectiv cea a suprafeței pe care se aplică materialul nu trebuie să scadă sub +5° C.

**Suprafață:** Suprafața trebuie să fie fără mizerie sau praf.  
Tencuielile de profunzime pe bază de var/ciment se pot tencui după întărire..

**Pretratarea suprafeței:** Suprafețele puternic absorbante se vor umezi înainte cu apă, sau se vor prevedea cu un strat potrivit care să echilibreze capacitatea de absorbție.  
Respectați și normele naționale în vigoare în domeniu.

**Pregătire:** Puneți apă curată într-un recipient curat, și adăugați mortarul uscat și amestecați-l cu ajutorul unei unelte de putere potrivită (mixer), până devine omogen. După amestecare, lăsați să se liniștească cca. 10 minute. Apoi mai amestecați odată scurt.  
Dacă mortarul stă mai mult timp (minim 2 ore) consistența tencuielii este mai bună (amestecați cantități mai mari deodată).  
Se poate amesteca cu gips în proporție corespunzătoare.

**Prelucrare:** Aplicați cu ajutorul unei mistrii din oțel curate, fără rugină  
"Structurare ca tencuială fină": se zgârie cu un disc potrivit cu burete sau cu fetru, în mod egal. Structurarea se va realiza în timp util.  
Nu este permisă accelerarea uscării tencuielilor pe bază de var prin încălzire. Varul necesită destulă umiditate în timpul legării, pentru a căpăta rezistența finală corectă  
La uscare se va asigura o aerisire suficientă.  
Straturile de vopsea sau tapetele se vor aplica doar după întărirea completă a produsului (cca. 4 săptămâni).  
După folosire, curățați cu grijă uneltele..  
Cu mistria de oțel se obține o suprafață mai egală decât cu ajutorul unei plăci de plastic.

**Indicații de siguranță:** Conține hidrat de calciu. Iritant. Protejați-vă pielea și ochii

**Indicații ambalare:** Ambalat în saci de hârtie cu protecție la umiditate

**Depozitare:** Depozitați în loc uscat, pe paleți de lemn. Se poate depozita maxim 12 luni

**Date tehnice:**

Nr. Art.	110126	110127
Info	Fabrica Patschins	Fabrica Villach
Tip ambalaj		
Cantitate pe unitate	30 kg/EH	
Culoare	Alb brut	alb



# RÖFIX 300

Innenfeinputz - Tencuială fină de interior

## Technische Daten:

Nr. Art.	110126	110127
Structură tencuială	F	
Granulație	0,8 mm	1 mm
Consum	2-2,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,5-2 kg/m <sup>2</sup> /mm
Eficiență	13,5-15 m <sup>2</sup> /EH	15-20 m <sup>2</sup> /EH
Indicații consum	Valorile de consum sunt valori orientative și depind de suprafață și de tehnica de aplicare folosită	
Cantitate necesară de apă	cca. 11,5 ltr./EH	
Densitate brută uscată	cca. 1.300 kg/m <sup>3</sup>	
Difuzie vapori de apă μ (EN 1015-19)	ca. 10	
Coeficient termic λ <sub>10,dy</sub>	ca. 0,54 W/mK	
Capacitate termică specifică	cca. 1 J/kg	
Valoare pH	cca. 12	
Rezistență (28 zile)	cca. 1,2 N/mm <sup>2</sup>	
Clasă incendiu (EN 13501-1)	A1 (EN13501-1)	
MG (EN 998-1)	GP CS I W0	

## Allgemeine Hinweise:

Odată cu publicarea acestei fișe de date, edițiile anterioare nu mai sunt valabile. Datele din prezenta fișă corespund cunoștințelor noastre actuale și experiențelor noastre practice. Datele nu sunt ferme și nu pot reprezenta baza pentru un raport contractual sau alte obligații anexe. Aceste date nu eliberează clientul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit pentru destinația prevăzută. Produsele noastre, precum și materiile prime din care sunt realizate acestea, sunt supuse unui procedeu continuu de supraveghere, garantându-se astfel o calitate constantă. Serviciul nostru de consultanță tehnică vă stă oricând la dispoziție pentru orice întrebări legate de folosirea și prelucrarea, precum și prezentarea produselor noastre. Varianta actualizată al fișelor noastre de date tehnice se găsește pe site-ul nostru de internet, și se poate solicita de la oricare din reprezentanțele noastre. Indicații detaliate de siguranță se regăsesc pe fișele separate de indicații de siguranță. Se vor respecta directivele de prelucrare și fișele organizațiilor din domeniu.